



請參照以下說明

1. 將免克漏4001以相同比例的水稀釋後，當作底漆施作於平整的表面上。
2. 以每平方公尺0.35-0.4公斤的使用量，在平面地板和垂直的牆面施作一層免克漏 170。在第一層乾燥後，在以同樣的施作量施作下一層免克漏 170。總共需施作三層免克漏 170。
3. 以每平方公尺0.35-0.4公斤的使用量，在平面地板和垂直的牆面施作一層免克漏 170。在第一層乾燥後，在以同樣的施作量施作下一層免克漏 170。總共需施作五層免克漏 170。