

丙烯酸共聚合高彈性防水塗料 免克漏 170

產品敘述

免克漏 170 是一種由丙烯酸樹脂共聚合的室外用保護塗料。可以提供極佳的防水性、外觀顏色的持久性、耐候性與彈性。



應用

免克漏 170 能夠被使用在所有建築的表面；如：混凝土、石材、混凝土磚、木材、磚、灰泥、石膏板、粉刷面…等等。免克漏 170 具韌性與彈性的塗膜塗在建築物之表面，就能提供防水性、極佳的持久性、極低的水蒸氣透氣率與二十年的耐候性。

表面之處理

施作的區域應該被清潔乾淨，沒有任何的油污、油脂、灰塵、泥土等會影響接著的物質。假使施作表面有任何裂縫或孔洞，必須先進行修補。假使施作表面是乾燥的水泥、混凝土或砂漿，則施作免克漏 170 之前表面需先以少量的水進行濕潤。

施作應用

在施作免克漏170之前，先以攪拌機充分攪拌。免克漏170可以被刷塗、噴塗或滾塗。第一層免克漏170乾燥後(約3-6小時)才能在施作下一層。假如要進行噴塗法施作，則每桶需加水約1至2公升。適合施作的溫度在10°C以上。在免克漏170乾燥後就能提供極佳的防水性。假使要進行嚴厲的物性測試(如：延展性、接著性、抗張性…等等)，請在施作後三天再進行測試。

物理性質

| | |
|-------------------|------------------------|
| 顏色 | 白色、灰色 |
| 固成分(105°C x 3hrs) | 55-58% |
| 撕裂強度 | 27 kg/cm |
| 黏著強度 | 10 kgf/cm ² |
| 延展性 | 388% |
| 抗張強度 | 54 kgf/cm ² |
| 酸鹼值(25°C) | 7.50 ~ 8.50 |
| 耐候性 | 極佳 |
| 水滲透性 | 0.5 Metric Perms |

丙烯酸共聚合高彈性防水塗料

免克漏 170

塗覆率

免克漏 170 塗覆率依照要塗覆的表面材質與所想要達到的結果而有所不同。塗覆率如下：

A) 混凝土建築之屋頂：

倘若施作 1mm 之厚度，免克漏 170 每加侖約可施作 3 平方公尺。一般說來，施作 3 層免克漏 170，厚度即可達到 1mm。

B) 混凝土建築之垂直牆面：

倘若施作 0.5mm 之厚度，免克漏 170 每加侖約可施作 6 平方公尺。一般說來，施作 3 層免克漏 170，厚度即可達到 0.5mm。

工具清潔

當塗料還未乾燥時，儘可能以水將工具沖洗乾淨。乾燥後的塗料，可用二甲苯清潔。當處理一些易燃物時需小心謹慎。

注意事項

不要在雨天將要來臨時施作。不要受到冰凍。在塗料未乾燥前不要接觸到水。當沒有在使用時，儲存在炙熱的空間需注意桶子必需蓋緊。不要稀釋。避免皮膚長時間接觸。廢棄之處理時要符合環境之安全要求。

包裝

5加侖桶裝